


Инструкция по крепежу распределителя Допrimo на клеевой основе

1




Крепёж распределителя к радиатору производится на обозначенное на схеме место крепежа независимо от способа его крепления Н (закрутка, сварка, склеивание).

На рисунке выделено наиболее распространённое место монтажа прибора, однако в каждом конкретном случае вопрос выбора места монтажа оговаривается отдельно с поставщиком приборов перед началом монтажных работ (в зависимости от типа отопительного прибора).

Зачистить место крепежа распределителя на отопительном приборе с помощью наждачной бумаги или других соответствующих инструментов, соблюдая указанные размеры. Результатом зачистки должна быть чистая металлическая поверхность, свободная от слоя краски или иных защитных поверхностей. Попадания масляных жидкостей на место склеивания недопустимо.

2



Отрезать от клеевого цилиндра, поставляемого в комплекте, 1/15 часть (приблизительно) от его общей длины. Отрезанную массу хорошо размять!!! в течение (не более)!!!! 1 мин. пальцами руки. Затвердевание клея происходит в результате химической реакции, возникающей при перемешивании двух компонентов клея. На цилиндрическом срезе оставшегося клеевого цилиндра вы можете увидеть двойное строение его составляющих. Чем лучше будет перемешана необходимая смесь, тем качественней будет клеевое соединение.


Из полученной смеси выпилить цилиндрическую полоску длиной 60 мм.

Желательно при данной процедуре использовать резиновые перчатки, так как полученная субстанция обладает небольшой липучестью.

Оставшийся основной цилиндр клея завернуть в полиэтиленовую плёнку и спрятать в прилагаемую упаковку.

Неиспользованный клей хранить только при температуре выше 0С!!!!

3


Вид А

Выпиленный цилиндр из клеевой смеси прикрепить на внешнюю часть задней стенки Допримо, как показано на рисунке. Место соприкосновения стенки с клеем желательно заранее обезжирить спиртом.

При соединении клея с задней стенкой Допримо постараться максимально расположить цилиндрическую массу в желобе крышки.

Вид А**ВНИМАНИЕ!**


Время затвердевания клеевой смеси 5мин. Процедура размятия клея и само склеивание поверхностей должно занимать не более 1,5 мин!!!

5**ВНИМАНИЕ!**

Срок окончательного затвердевания клеевой смеси 90 мин. В течение этого срока воздействовать на приклеенную крышку распределителя механическим или иным способом недопустимо!

Склейивание поверхностей задней стенки распределителя с поверхностью отопительного прибора происходит путём сильного прижатия поверхности крышки с клеем к зачищенной поверхности от. прибора на 3-4 сек.


Величина зазора h между склеиваемой стенкой распределителя и поверхностью от. Прибора должна быть не более 0.5 мм. В противном случае уменьшите массу клея и повторите операцию снова.

6

Правильное положение приклееной панели распределителя

ВНИМАНИЕ!

Перед склеиванием поверхностей убедитесь, что задняя стенка распределителя находится в правильном положении, как указано на рисунке. В противном случае при подсоединении передней панели Допримо положение прибора будет перевёрнутым!!!



После прижатия задней стенки распределителя к поверхности от. прибора, в отверстиях крышки появляется избыток клея.

Для более крепкого соединения необходимо прижать избыток появившегося клея пальцем с целью образования фиксирующей шляпки.

7

По истечении времени окончательного затвердевания клея (90 мин) прикрепить к задней панели doprimo верхнюю часть прибора и зафиксировать её положение пломбой согласно инструкции по монтажу и эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ КЛЕЙ ХРАНИТСЯ И ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 0 С !!!

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону:
(095) 980-51-12 ООО "ИСТА-РУС"
E-mail: ista@co.ru